

# klemko<sup>®</sup>

**klemko<sup>®</sup>**  
TECHNIEK

## KRIMPKOUS/KYNAR HOGE TEMPERATUUR 1:4 D=3/32 INCH TRANSPARANT

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artikelnummer     | <b>460610</b>              |
| Merk              | <b>Klemko</b>              |
| Type              | <b>KYNAR 3/32 TR</b>       |
| EAN Code          | <b>8716643012561</b>       |
| Inhoud verpakking | <b>150 Meter in Haspel</b> |



Krimpkous voor hoge bedrijfs temperaturen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Onderdeel serie                | Krimpkous hoge temperatuur    |
| Type                           | Warmkrimp                     |
| Kleur                          | Transparant                   |
| Krimpinterval                  | 2:1                           |
| Binnendiameter voor inkrimping | 2.4 mm                        |
| Binnendiameter na inkrimping   | 1.2 mm                        |
| Lengte                         | 150 m                         |
| Nom. diameter in inch          | 3/32"                         |
| Wanddikte na krimpen           | 0.25 mm                       |
| Bedrijfstemperatuur            | -55 - 200 °C                  |
| Krimptemperatuur               | 175 °C                        |
| Materiaal                      | Polyvinylidenefluoride (PVDF) |
| Halogeenvrij                   | Ja                            |
| Met inwendige kleefstof        | Nee                           |
| Bedrukbaar                     | Nee                           |
| UL-toelating                   | Nee                           |
| Transparant                    | Ja                            |
| Doorslagspanning               | 30 kV                         |
| UL goedkeuring                 | Nee                           |

Klemko Techniek B.V.

Copyright 2026 Klemko Techniek B.V.Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.